

LUKOFOB 39

koncentrovaný silikónový vodoodpudivý prípravok

hydrofobizačný prípravok na nevyhnutnú povrchovú úpravu obkladu VASPO

SPOTREBA: cca na 40 m²

POUŽITIE: K nastriekaniu, k náteru pórovitých silikátových materiálov ako sú omietky, betón, plynosilikát, osinkocement, pálená strešná krytina, pieskovec a pod., na ktoré sa chemicky viaže.

VLASTNOSTI: Pri nanášaní sa nariadený roztok Lukofobu vsakuje do pórovitého podkladu, zasychá a tvorí bezfarebný film s vysoko hydrofóbnym (vodoodpudivým) účinkom pri zachovaní pôvodnej paropriepustnosti.

RIEDENIE : omietky, betón, osinkocement 1 : 10 až 15
pálená strešná krytina striekaním 1:20 až 30 máčaním 1:50 až 75

NANÁŠANIE : Na suchý a čistý povrch v takom množstve, pokiaľ sa roztok vsakuje.

UPOZORNENIE!!!: ZRIEDENÝ LUKOFOB 39 SA NA OBKLAD VASPO NATIERA ALEBO STRIEKA LEN 1x

Roztok nesmie stekať. Spotreba je cca 1 liter nariadeného roztoku na 3 až 4 m² plochy.

SKLADOVANIE: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných uzavretých nádobách bez prístupu vzduchu pri teplote -10C až + 40C.

POUŽITIE A VÝHODY:

- zamedzuje rastu machu aj po rokoch
- Po použití je obklad umývateľný vodou, výrobok oživí, stratia sa otery výrobku spôsobené balením.
- odpudzuje vodu, zvyšuje odolnosť voči kyslým dažďom a zlepšuje mrazuvzdornosť výrobku
- zvyšuje životnosť a stálofarebnosť výrobkov
- zamedzuje tvorbe výkvetov (vystúpenie vápna na povrch spôsobený cementom)
- vodoodpudivá vrstva je priepustná pre vzduch a vodné pary
- znižuje špinavosť, prach sa nedostane do pórov materiálu a zmyje sa dažďom.
- životnosť hydrofóbných úprav po cca 7 rokoch je možné opakovať.
- Lukofob sa používa i k povrchovej úprave tehlového muriva, omietok, betónových plôch a dielov, prefabrikátov, pálenej krytiny