

POPIS	Základný náter používaný ako podkladová vrstva pre dekoratívny efekt Cameleo CRAFT CLAY 0,5 CLASSIC EFFECT
FARBA	Biela
PRÍPRAVA POVRCHU	Pred aplikáciou dekoratívneho efektu Cameleo by mal byť povrch podkladu riadne pripravený. – cementové a vápenno-cementové omietky – betónové podklady Mal by vytvrdnúť najmenej 30 dní a vlhkosť substrátu by nemala presiahnuť 4%. – podklady vystužené sieťovinou zo sklenených vlákien Vytvrdnutie by malo trvať najmenej 3 dni.
NENAMALOVANÉ POVRCHY	– sadrové nátery Nechajte úplne vyschnúť. – sadrokartónové dosky Vyplňte spoje dosiek a nechajte riadne vyschnúť. Na všetkých vyššie uvedených podkladoch nezabudnite vyrovnať nerovnosti a praskliny, potom naneste jeden základný náter s CAMEPRIMER P100 základným náterom.
MALOVANÉ POVRCHY	– nátery Musia byť pevné s dobrou príhľavosťou. Nezabudnite odstrániť nečistoty, prach, mastné škvrny, zvyšky lepidla. Celoplošne sa zdrsní brúsny papierom zrnitosti 120 – 150. Nerovnosti podkladu vyhladiť.
PRÍPRAVA PRODUKTU	Miešajte ručne. Neriediť. Produkt je pripravený na použitie.
APLIKÁCIA	Maliarsky valček, štetec. Podklad, ktorý sa má natrieť základným náterom CRAFT CLAY PRIMER PC300, by mal byť natretý raz alebo dvakrát.
TECHNICKÉ DÁTA	
RIEDIDLO :	Voda
ŠPECIFICKÁ HMOTNOSŤ :	1,39 g/ml
SPOTREBA NA:	0,115 l / m ²
PRAKTICKÁ ÚČINNOSŤ:	Účinnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
PH :	Pribl . 8.7
ČAS SCHNUTIA VÝROBKU	Pri teplote 20°C a 50% vlhkosti vzduchu:
SUCHÉ NA DOTYK :	2 hodiny po aplikácie
NÁRADIE NA ČISTENIE	Teplá mydlová voda .
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala presiahnuť 4%. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretej nádobe pri teplote +5°C – +25 °C. Výrobok citlivý na mraz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	0,8 l, 2,4 l, 10,4 l
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú dostupné v karte bezpečnostných údajov.
VOC	4 g/l
KATEGÓRIA VOC	A/g
LIMIT VOC	30 g/l
KOMENTÁRE	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne premiešať. Pri práci na lietadlách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení. Podmienky skladovania, prepravy a používania, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
ZÁRUKA	Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna zaručuje, že produkty Cameleo majú obchodnú kvalitu v súlade s normami deklarovanými spoločnosťou Cameleo . Na produkty Cameleo sa vzťahuje záruka za predpokladu, že

sa používajú v súlade s pokynmi obsiahnutými v technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, ak nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že produkt je chybný) je obmedzená len na výmenu produktu alebo vrátenie kúpnej ceny produktu. Táto záruka platí jeden rok od zakúpenia produktu.

AKTUALIZOVAŤ DÁTUM 01-05-2022